

Définition

Peinture mat de façade à émulsion siloxane / acrylique

Destination

Extérieur
Supports neufs/ façade en service
Impression des fonds de type béton

Propriétés

Bon pouvoir opacifiant ;
Excellente capacité d'adhérence ;
Joue le rôle d'une sous-couche régulatrice d'absorption ;
Imperméable aux eaux de ruissellement

Caractéristiques générales

Aspect en pot	MAT
Teinte	Blanc, teinte : à la demande
Extrait sec	46% VOL
Temps de séchage	1 – 6 heures
Rendement	3 – 6 m ² /L
Densité	1.5 kg/l +/- 5%
Conditionnement	10 L / 14L

Mise en œuvre

Supports et fonds, préparation

Support

Béton ;
Enduit ;
Ciment neuf ou ancien

Travaux préparatoires

La surface doit être propre et sèche ;
Les briques en terre cuite ou en
Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS). Conforme à la législation en vigueur. sillico-calcaire doivent résister au gel ;
Réparer les dégâts à l'aide d'enduit extérieur
S'assurer qu'il n'y a aucune trace d'humidité sur la façade.



Applications

Matériel d'application

Brosse
Rouleau
Pistolet : nous consulter.

Nettoyage du matériel

A l'eau ou aux solvants, si le
Produit a séché.

Précaution d'emploi

La température doit être comprise entre 8 C° et 30 C° et un taux d'humidité relative de 85%
Faire toujours un essai préalable pour
Vérifier la compatibilité entre le produit et la surface.

Dilution

A utiliser en principe non dilué
Si la surface n'est pas apprêtée, diluer avec 10% d'eau pour la première couche.

Caractéristiques réglementaires

Hygiène et sécurité

Ne pas déverser les restes de la peinture dans les canalisations ;
Ne pas laisser le produit à la portée des enfants ;
Se reporter à la fiche de donnée de sécurité (FDS) conforme à la
Législation en vigueur.

MAT