



## Définition

Impression pigmentée, acrylique en Dispersion aqueuse.

## Destination

Intérieur/extérieur  
Support neuf/support en service  
Impression de supports neufs ou anciens de type béton et enduit

## Propriétés

Sans odeur  
S'applique très facilement  
Joue le rôle d'une sous-couche régulatrice  
D'absorption, particulièrement adhérente et semi-opaque.  
Ne détrempe pas les anciens fonds

## Caractéristiques générales

Aspect en pot	Mat
Teinte	Blanc
Extrait sec	46% vol
Temps de séchage	15 min
Rendement	15-18m <sup>2</sup> / L
Densité	1.8 kg/l +/- 5%
Conditionnement	10 L – 14L

## Mise en œuvre

### Supports et fonds, préparation

#### Support

Maçonnerie revêtue d'un enduit,  
Panneaux en fibres-ciment bruts,  
Plâtre-chaux extérieur et Placoplatre,  
Pierre de taille saine, briques,

#### Travaux préparatoires

Les fonds doivent être saints, secs, cohérents et Propres à l'application.



## Applications

### Matériel d'application

Rouleau texturé 18 mm.  
Brosse (sur petites surfaces)

Pistolet : pression 130 bars.

### Nettoyage du matériel

A l'eau, si le produit a séché ; aux solvants aromatiques

### Précaution d'emploi

Température entre +5°C et 30°C, et l'humidité inférieure à 80%

### Dilution

Prêt à l'emploi sur fond imprimé  
diluer 3% à 5% d'eau sur fond non imprimé

## Caractéristiques réglementaires

### Hygiène et sécurité

Ne pas déverser les restes de la peinture dans les canalisations ;

Ne pas laisser le produit à la portée des enfants ;

Se reporter à la fiche de donnée de sécurité (FDS) conforme à la

Législation en vigueur.