



catalogue technique





FIXATEUR UNIVERSEL

- Définition :

Le fixateur est une dispersion de résines en phase aqueuse, prête à l'emploi, de couleur blanche.
- Destination :

Intérieur / extérieur, surfaces légèrement poudreuses ou fortement absorbantes. Les supports appropriés sont : le ciment, le plâtre, le béton, la brique, etc.
- Propriétés :

Sans odeur, s'applique très facilement, excellente adhérence, joue le rôle d'une sous-couche régulatrice
- Matériels d'application :

Rouleau texturé, Brosse, Pistolet : nous consulter



Caractéristiques générales :

Base	Blanche
Aspect	Mat
Densité	1.58kg/l (0.03±)
Teinte	Blanche, teintes : à la demande
Temps de séchage	séchage initial : 30 Minutes revêtement : 4 heures séchage final : 24 heures * la température, l'humidité, la ventilation, l'épaisseur du film et le nombre de couches influencent le temps de séchage
Dilution	Prêt à l'emploi dilué 3% à 5% d'eau sur fonds non imprimés
Conditionnement	18 KG
Extrait sec	55% VOL
viscosité	120±10 UK
Rendement	12 à 10 M²/L
Nettoyage du matériel	Avant séchage : à l'eau après séchage : utiliser des solvants



FIXATEUR

UNIVERSEL

- Stockage :**
- stockage avant ouverture :** 12 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures > 35 °C
 - stockage après ouverture :** bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit
- Précaution d'emploi :**
- La température doit être comprise entre 8 °C et 30 °C et un taux d'humidité relative de 85%, faire toujours un essai préalable pour Vérifier la compatibilité entre le produit et la surface
- Travaux préparatoires :**
- Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés, de façon à obtenir un support sain, sec et propre à l'application.

Système d'application :

PRODUIT	nombre de couches	Plaque de plâtre	Surface neuve	ancienne Surface
MICRO FIX	1			
ENDUIT DE REBOUCHAGE	2	✓	✓	✓
ENDUIT DE LISSAGE	1	✓	✓	✓
FIXATEUR	2	✓	✓	✓

Note: - nettoyer et enlever la poussière avant l'application



- Hygiène et sécurité :**
- Ne pas déverser les restes de la peinture dans les canalisations
 - Ne pas laisser le produit à la portée des enfants
 - se reporter à la fiche de donnée de sécurité (FDS) conforme à la Législation en vigueur





DECOPRIM

POUR PEINTURES À EFFETS

- Définition :**
- Sous couche granitée en phase aqueuse. Son utilisation est particulièrement recommandée pour la préparation des supports destinés à recevoir le système décoratif.
- Destination :**
- Primaire pour produits à effet décoratif.
- Propriétés :**
- Facile à appliquer, bon pouvoir opacifiant, excellent rendement , garnissant, Permet un meilleur accrochage ainsi qu'une économie des produits de décoration qui seront appliqués ultérieurement

Matériels d'application : Rouleau texturé, Brosse, Pistolet : nous consulter



Caractéristiques générales :

Base	Blanche
Aspect	Mat
Densité	1.62 kg/l (±0.03)
Teinte	Blanc, teintes : à la demande
Temps de séchage	séchage initial : 30 Minutes revêtement : 4 heures séchage final : 24 heures *la température, l'humidité, la ventilation, l'épaisseur du film et le nombre de couches influencent le temps de séchage
Dilution	Prêt à l'emploi dilué 3% à 5% d'eau sur fond non imprimé
Conditionnement	20KG
Extrait sec	58% VOL
viscosité	120±10 UK
Rendement	12 à 15 M²/L
Nettoyage du matériel	Avant séchage : à l'eau Après séchage : utiliser des solvants



DECOPRIM

POUR PEINTURES À EFFETS

- Stockage :

stockage avant ouverture : 12 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures > 35 °C

stockage après ouverture : bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit.
- Précaution d'emploi :

La température doit être comprise entre 8 °C et 30 °C et un taux d'humidité relative de 85%, faire toujours un essai préalable pour Vérifier la compatibilité entre le produit et la surface.
- Travaux préparatoires :

Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés, de façon à obtenir un support sain, sec et propre à l'application.

Système d'application :

PRODUIT	nombre de couches	Plaque de plâtre	Surface neuve	ancienne Surface
MICRO FIX	1			
ENDUIT DE REBOUCHAGE	2	✓	✓	✓
ENDUIT DE LISSAGE	1	✓	✓	✓
FIXATEUR	2	✓	✓	✓
DECOPRIM	2	✓	✓	✓

Note: - nettoyer et enlever la poussière avant l'application



- Hygiène et sécurité :
- Ne pas déverser les restes de la peinture dans les canalisations
 - Ne pas laisser le produit à la portée des enfants
 - Se reporter à la fiche de donnée de sécurité (FDS) conforme à la Législation en vigueur





MICRO FIX

- Définition :

Fixateur, durcisseur et saturateur de fond à base de résine acrylique.
- Destination :

intérieur, sur fonds poudreux ou poreux tels que enduits de ciment, pierre, terre cuite, plâtre et dérivés, y compris carreaux de plâtre.
- Propriétés :

Sans odeur, s'applique très facilement, excellente adhérence, joue le rôle de sous-couche régulatrice.
- Matériels d'application :

Brosse, rouleau, pistolet airless, (buses 07 à 09). Dilution de 20 à 50 % d'eau selon la porosité du support



Caractéristiques générales :

Base	Transparente
Aspect	incolore
Densité	1.02 kg/l (±0.03)
Teinte	Transparente
Temps de séchage	séchage initial : 30 Minutes revêtement : 4 heures séchage final : 24 heures * la température, l'humidité, la ventilation, l'épaisseur du film et le nombre de couches influencent le temps de séchage
Dilution	prêt à l'emploi diluer 30% à 50% sur fond non imprimés
Conditionnement	10KG
Extrait sec	23% VOL
viscosité	120±10 UK
Rendement	12 à 15 M²/L
Nettoyage du matériel	Avant séchage : à l'eau Après séchage : utiliser des solvants



MICRO FIX

- Stockage :

stockage avant ouverture : 12 mois en emballage d’origine fermé, à l’abri du gel et des fortes températures > 35 °C

stockage après ouverture : bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit.
- Précaution d’emploi :

La température doit être comprise entre 8 °C et 30 °C et un taux d’humidité relative de 85%, faire toujours un essai préalable pour Vérifier la compatibilité entre le produit et la surface.
- Travaux préparatoires :

Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés, de façon à obtenir un support sain, sec et propre à l’application.
- Système d’application :

PRODUIT	nombre de couches	Plaque de plâtre	Surface neuve	Surface ancienne
MICRO FIX	1			
ENDUIT DE REBOUCHAGE	2	✓	✓	✓
ENDUIT DE LISSAGE	1	✓	✓	✓

Note: - nettoyer et enlever la poussière avant l’application



- Hygiène et sécurité :
- Ne pas déverser les restes de la peinture dans les canalisations

- Ne pas laisser le produit à la portée des enfants

- Se reporter à la fiche de donnée de sécurité (FDS) conforme à la Législation en vigueur





SOUS-COUCHE PLAQUE DE PLÂTRE

- Définition :

Peinture de finition mate monocouche, à base de résines acryliques en phase aqueuse.
- Dédestination :

Murs et plafonds
- Propriétés :

assure une opacité renforcée en 1 couche, séchage rapide, blanc lumineux
- Matériels d'application :

Brosse, rouleau polyamide texturé, pistolet : nous consulter



Caractéristiques générales :

Base	Aqueuse
Aspect	Mate
Densité	1.28 kg/l (±0.03)
Teinte	Blanche
Temps de séchage	séchage initial : 30 Minutes revêtement : 4 heures séchage final : 24 heures * la température, l'humidité, la ventilation, l'épaisseur du film et le nombre de couches influencent le temps de séchage
Dilution	A utliser en principe non dilué Si la surface n'est pas apprêtée, diluer avec 10% d'eau pour la première couche
Conditionnement	15 KG
Extrait sec	57% VOL
viscosité	120±10 UK
Rendement	10 à 12 M²/L
Nettoyage du matériel	Avant séchage : à l'eau Après séchage : utiliser des solvants



SOUS-COUCHE PLAQUE DE PLÂTRE

- Stockage :** **stockage avant ouverture :** 12 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures > °35
stockage après ouverture : bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit
- Précaution d'emploi :** La température doit être comprise entre 8 °C et 30 °C et un taux d'humidité relative de 85%, faire toujours un essai préalable pour Vérifier la compatibilité entre le produit et la surface
- Travaux préparatoires :** Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés, de façon à obtenir un support sain, sec et propre à l'application.

Système d'application :

PRODUIT	nombre de couches	Plaque de platre	Surface neuve	ancienne Surface
MICRO FIX	1			
ENDUIT DE REBOUCHAGE	2	✓	✓	✓
ENDUIT DE LISSAGE	1	✓	✓	✓
FIXATEUR	2	✓	✓	✓
SOUS COUCHE	2	✓	✓	✓

Note: - nettoyer et enlever la poussière avant l'application



- Hygiène et sécurité :**
- Ne pas déverser les restes de la peinture dans les canalisations
 - Ne pas laisser le produit à la portée des enfants
 - Se reporter à la fiche de donnée de sécurité (FDS) conforme à la Législation en vigueur





ENDUIT DE REBOUCHAGE PREMIUM

Définition : Enduit de rebouchage à séchage rapide, permettant de reboucher les trous et fissures jusqu'à 1 cm en une seule passe

Dédestination : s'applique sur les supports neufs ou rénovés, bruts ou peints, plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, anciens fonds, ciment, béton, béton cellulaire, brique et pierres

Propriétés : Excellente adhérence, facile à appliquer et à poncer, prêt à peindre après 24 heures

Matériels d'application : Couteau à enduire, taloche lisseuse, papier de verre



Caractéristiques générales :

Base	Blanc cassé
Aspect	Mat
Densité	1.70 kg/l (±0.03)
Teinte	Blanc cassé
Temps de séchage	séchage initial : 30 Minutes revêtement : 4 heures séchage final : 24 heures * la température, l'humidité, la ventilation, l'épaisseur du film et le nombre de couches influencent le temps de séchage
Dilution	A utliser en principe non dilué Si la surface n'est pas apprêtée, diluer avec 10% d'eau pour la première couche
Conditionnement	20 KG / 05 KG
Extrait sec :	70% VOL
viscosité	120±10 UK
Rendement	0.5 à 1.5 M²/L
Nettoyage du matériel	Avant séchage : à l'eau Après séchage : utiliser des solvants



ENDUIT DE REBOUCHAGE PREMIUM

- Stockage :** **stockage avant ouverture :** 12 mois en emballage d’origine fermé, à l’abri du gel et des fortes températures > °35
stockage après ouverture : bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit
- Précaution d’emploi :** La température doit être comprise entre 8 °C et 30 °C et un taux d’humidité relative de 85%, faire toujours un essai préalable pour Vérifier la compatibilité entre le produit et la surface
- Travaux préparatoires :** Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés, de façon à obtenir un support sain, sec et propre à l’application.

Système d’application :

PRODUIT	nombre de couches	Plaque de plâtre	Surface neuve	ancienne Surface
MICRO FIX	1			
ENDUIT DE REBOUCHAGE	2	✓	✓	✓

Note: - nettoyer et enlever la poussière avant l’application



- Hygiène et sécurité :**
- Ne pas déverser les restes de la peinture dans les canalisations
 - Ne pas laisser le produit à la portée des enfants
 - Se reporter à la fiche de donnée de sécurité (FDS) conforme à la Législation en vigueur





ENDUIT DE LISSAGE

- Définition :

Enduit de finition, pour le lissage et le glaçage des surfaces
- Destination :

pour égaliser le plâtre, les panneaux de plâtre, les plaques de plâtres ainsi que les supports minéraux tels que la pierre, la maçonnerie, le béton, le béton expansé et le crépi.
- Propriétés :

Excellente adhérence, facile à appliquer et à poncer, prêt à peindre après 24 heures
- Matériels d'application :

Couteau à enduire, taloche lisseuse, papier de verre



Caractéristiques générales :

Base	Blanc cassé
Aspect	Mat
Densité	1.70 kg/l (±0.03)
Teinte	Blanc cassé
Temps de séchage	séchage initial : 30 Minutes revêtement : 4 heures séchage final : 24 heures * la température, l'humidité, la ventilation, l'épaisseur du film et le nombre de couches influencent le temps de séchage
Dilution	A utiliser en principe non dilué Si la surface n'est pas apprêtée, diluer avec 10% d'eau pour la première couche
Conditionnement	20 KG / 05 KG
Extrait sec	70% VOL
viscosité	120±10 UK
Rendement	0.5 à 1.5 M²/L
Nettoyage du matériel	Avant séchage : à l'eau Après séchage : utiliser des solvants



ENDUIT DE LISSAGE

- Stockage :

stockage avant ouverture : 12 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures > °35

stockage après ouverture : bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit
- Précaution d'emploi :

La température doit être comprise entre 8 °C et 30 °C et un taux d'humidité relative de 85%, faire toujours un essai préalable pour Vérifier la compatibilité entre le produit et la surface
- Travaux préparatoires :

Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés, de façon à obtenir un support sain, sec et propre à l'application.

Système d'application :

PRODUIT	nombre de couches	Plaque de plâtre	Surface neuve	ancienne Surface
MICRO FIX	1			
ENDUIT DE REBOUCHAGE	2	✓	✓	✓
ENDUIT DE LISSAGE	1	✓	✓	✓

Note: - nettoyer et enlever la poussière avant l'application



- Hygiène et sécurité :
- Ne pas déverser les restes de la peinture dans les canalisations

- Ne pas laisser le produit à la portée des enfants

- Se reporter à la fiche de donnée de sécurité (FDS) conforme à la Législation en vigueur





ENDUIT

EXTÉRIEUR

- Définition :

enduit en pâte pour interieur et extérieur, conçu spécialement pour les réparations et les retouches du peintre sur les surfaces neuves ou anciennes
- Destination :

convient pour les surfaces extérieures et interieures
- Propriétés :

impermeable, résistant, application facile, séchage rapide, excellente adhésion
- Matériels d'application :

Couteau à enduire, taloche lisseuse, papier de verre



Caractéristiques générales :

Base	Blanc cassé
Aspect	Mat
Densité	1.68 kg/l (±0.03)
Teinte	Blanc cassé
Temps de séchage	séchage initial : 30 Minutes revêtement : 4 heures séchage final : 24 heures * la température, l'humidité, la ventilation, l'épaisseur du film et le nombre de couches influencent le temps de séchage
Dilution	A utliser en principe non dilué Si la surface n'est pas apprêtée, diluer avec 10% d'eau pour la première couche
Conditionnement	20 KG
Extrait sec	70% VOL
viscosité	120±10 UK
Rendement	0.5 à 1.5 M²/L
Nettoyage du matériel	Avant séchage : à l'eau Après séchage : utiliser des solvants



ENDUIT

EXTÉRIEUR

- Stockage :**
- stockage avant ouverture :** 12 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures > °35
 - stockage après ouverture :** bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit
- Précaution d'emploi :**
- La température doit être comprise entre 8 °C et 30 °C et un taux d'humidité relative de 85%, faire toujours un essai préalable pour Vérifier la compatibilité entre le produit et la surface
- Travaux préparatoires :**
- Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés, de façon à obtenir un support sain, sec et propre à l'application.

Système d'application :

PRODUIT	nombre de couches	Plaque de plâtre	Surface neuve	ancienne Surface
MICRO FIX	1			
ENDUIT EXTERIEUR	2	✓	✓	✓

Note: - nettoyer et enlever la poussière avant l'application



- Hygiène et sécurité :**
- Ne pas déverser les restes de la peinture dans les canalisations
 - Ne pas laisser le produit à la portée des enfants
 - Se reporter à la fiche de donnée de sécurité (FDS) conforme à la Législation en vigueur





ENDUIT

ANTI-HUMIDITÉ

- Définition :

Enduit prêt à l'emploi permettant le traitement des murs humides et la protection contre l'humidité
- Destination :

pour égaliser le plâtre, les panneaux de plâtre, les plaques de plâtre ainsi que les supports minéraux tels que la pierre, la maçonnerie, le béton, le béton expansé et le crépi
- Propriétés :

excellente adhérence, facile à appliquer, prêt à peindre après 24 heures
- Matériels d'application :

Couteau à enduire, taloche lisseuse, papier de verre



Caractéristiques générales :

Base	Blanc cassé
Aspect	Mat
Densité	1.70kg/l (±0.03)
Teinte	Blanc cassé
Temps de séchage	séchage initial : 30 Minutes revêtement : 4 heures séchage final : 24 heures * la température, l'humidité, la ventilation, l'épaisseur du film et le nombre de couches influencent le temps de séchage
Dilution	A utiliser en principe non dilué Si la surface n'est pas apprêtée, diluer avec 10% d'eau pour la première couche
Conditionnement	05 KG
Extrait sec	70% VOL
viscosité	120±10 UK
Rendement	0.5 à 1.5 M²/L
Nettoyage du matériel	Avant séchage : à l'eau Après séchage : utiliser des solvants



ENDUIT

ANTI-HUMIDITÉ

- Stockage :**
- stockage avant ouverture :** 12 mois en emballage d’origine fermé, à l’abri du gel et des fortes températures > °35
 - stockage après ouverture :** bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit
- Précaution d’emploi :**
- La température doit être comprise entre 8 °C et 30 °C et un taux d’humidité relative de 85%, faire toujours un essai préalable pour Vérifier la compatibilité entre le produit et la surface
- Travaux préparatoires :**
- Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés, de façon à obtenir un support sain, sec et propre à l’application.

Système d’application :

PRODUIT	nombre de couches	Plaque de plâtre	Surface neuve	ancienne Surface
MICRO FIX	1			
ENDUIT HUMIDITE	2	✓	✓	✓
ENDUIT DE REBOUCHAGE	1	✓	✓	✓
ENDUIT DE LISSAGE	2	✓	✓	✓

Note: - nettoyer et enlever la poussière avant l’application



- Hygiène et sécurité :**
- Ne pas déverser les restes de la peinture dans les canalisations
 - Ne pas laisser le produit à la portée des enfants
 - Se reporter à la fiche de donnée de sécurité (FDS) conforme à la Législation en vigueur





ENDUIT FAÏENCE

- Définition :

Enduit faïence est un enduit en pâte prêt à l'emploi Qui permettant d'égaliser et de lisser la faïence
- Destination :

S'applique sur la faïence
- Propriétés :

Excellente adhérence, facile à appliquer
- Matériels d'application :

Couteau à enduire, taloche lisseuse, papier de verre



Caractéristiques générales :

Base	Blanc cassé
Aspect	Mat
Densité	1.68 kg/l (±0.03)
Teinte	Blanc cassé
Temps de séchage	séchage initial : 30 Minutes revêtement : 4 heures séchage finale : 24 heures * la température, l'humidité, la ventilation, l'épaisseur du film et le nombre de couches influencent le temps de séchage
Dilution	A utliser en principe non dilué Si la surface n'est pas apprêtée, diluer avec 10% d'eau pour la première couche
Conditionnement	05 KG
Extrait sec	65% VOL
viscosité	120±10 UK
Rendement	0.5 à 1.5 M²/L
Nettoyage du matériel	Avant séchage : à l'eau Après séchage : utiliser des solvants



ENDUIT FAÏENCE

- Stockage :** **stockage avant ouverture :** 12 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures > °35
stockage après ouverture : bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit
- Précaution d'emploi :** La température doit être comprise entre 8 °C et 30 °C et un taux d'humidité relative de 85%, faire toujours un essai préalable pour Vérifier la compatibilité entre le produit et la surface
- Travaux préparatoires :** Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés, de façon à obtenir un support sain, sec et propre à l'application.

Système d'application :

PRODUIT	nombre de couches	Plaque de plâtre	Surface neuve	ancienne Surface
FIXATEUR	1			
ENDUIT FAÏENCE	2	✓	✓	✓

Note: - nettoyer et enlever la poussière avant l'application



- Hygiène et sécurité :**
- Ne pas déverser les restes de la peinture dans les canalisations
 - Ne pas laisser le produit à la portée des enfants
 - Se reporter à la fiche de donnée de sécurité (FDS) conforme à la Législation en vigueur





PEINTURE FAÏENCE

- Définition :** peinture permettant de recouvrir la faïence de vos surfaces intérieures et extérieures
- Destination :** peinture pour faïence
- Propriétés :** excellente adhérence, haute résistance, bonne protection, haut pouvoir couvrant
- Matériels d'application :** Brosse, rouleau polyamide texturé, pistolet : nous consulter



Caractéristiques générales :

Base	Blanche
Aspect	Satiné
Densité	1.25 kg/l (±0.03)
Teinte	Blanche, teinte : à la demande
Temps de séchage	séchage initial : 30 Minutes revêtement : 4 heures séchage final : 24 heures * la température, l'humidité, la ventilation, l'épaisseur du film et le nombre de couches influencent le temps de séchage
Dilution	A utiliser en principe non dilué Si la surface n'est pas apprêtée, diluer avec 10% d'eau pour la première couche
Conditionnement	2.5 KG
Extrait sec	40% VOL
viscosité	120±10 UK
Rendement	12 à 15 M²/L
Nettoyage du matériel	Avant séchage : à l'eau Après séchage : utiliser des solvants



PEINTURE FAÏENCE

- Stockage :** **stockage avant ouverture :** 12 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures > °35
stockage après ouverture : bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit
- Précaution d'emploi :** La température doit être comprise entre 8 °C et 30 °C et un taux d'humidité relative de 85%, faire toujours un essai préalable pour Vérifier la compatibilité entre le produit et la surface
- Travaux préparatoires :** Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés, de façon à obtenir un support sain, sec et propre à l'application.

Système d'application :

PRODUIT	nombre de couches	Surface neuve	ancienne Surface
FIXATEUR	2	✓	✓
PEINTURE FAIENCE	2		

Note: - nettoyer et enlever la poussière avant l'application



- Hygiène et sécurité :**
- Ne pas déverser les restes de la peinture dans les canalisations
 - Ne pas laisser le produit à la portée des enfants
 - Se reporter à la fiche de donnée de sécurité (FDS) conforme à la Législation en vigueur





GRAND TRAVAUX

- Définition :

Peinture de finition pour murs et plafonds, à base de résine acrylique satinée.
- Destination :

Convient parfaitement à la mise en valeur des murs et plafonds intérieurs lors de chantiers importants, y compris dans les pièces humides (cuisine, salle de bains)
- Propriétés :

Sans odeur, facile à appliquer , blancheur extrême, ne jaunit pas, bon pouvoir opacifiant, garnissant, lessivable, excellent rendement
- Matériel d'application :

Brosse, rouleau polyamide texturé, pistolet : nous consulter



Caractéristiques générales :

Base	Blanche, TR, P
Aspect	Satiné
Densité	1.28 kg/l (±0.03)
Teinte	Blanc, teintes : à la demande
Temps de séchage	séchage initial : 30 Minutes revêtement : 4 heures séchage final : 24 heures * la température, l'humidité, la ventilation, l'épaisseur du film et le nombre de couches influencent le temps de séchage
Dilution	Prêt à l'emploi sur fond imprimé, diluer 3 à 5%
Conditionnement	20 KG
Extrait sec	58% VOL
viscosité	120±10 UK
Rendement	10 à 13 M²/L
Nettoyage du matériel	Avant séchage : à l'eau Après séchage : utiliser des solvants



GRAND TRAVAUX

- Stockage :

stockage avant ouverture : 12 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures > 35 °C

stockage après ouverture : bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit
- Précaution d'emploi :

La température doit être comprise entre 8 °C et 30 °C et un taux d'humidité relative de 85%, faire toujours un essai préalable pour Vérifier la compatibilité entre le produit et la surface
- Travaux préparatoires :

Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés, de façon à obtenir un support sain, sec et propre à l'application.

Système d'application :

PRODUIT	nombre de couches	Plaque de plâtre	Surface neuve	ancienne Surface
MICRO FIX	1			
ENDUIT DE REBOUCHAGE	2	✓	✓	✓
ENDUIT DE LISSAGE	1	✓	✓	✓
FIXATEUR	2	✓	✓	✓
GRAND TRAVAUX	2	✓	✓	✓

Note: - nettoyer et enlever la poussière avant l'application



- Hygiène et sécurité :
- Ne pas déverser les restes de la peinture dans les canalisations

- Ne pas laisser le produit à la portée des enfants

- Se reporter à la fiche de donnée de sécurité (FDS) conforme à la Législation en vigueur





SATIN

EXTRA BLANC

- Définition :

Peinture de finition pour murs et plafonds, à base de résine acrylique satinée.
- Destination :

intérieurs, murs et plafonds, dans les pièces humides (cuisine, salle de bains ...)
- Propriétés :

Sans odeur, facile à appliquer, blancheur extrême, bon pouvoir opacifiant, lessivable, excellent rendement
- Matériel d'application :

Brosse, rouleau polyamide texturé, pistolet : nous consulter



Caractéristiques générales :

Base	Blanche
Aspect	Satiné
Densité	1.32 kg/l (±0.03)
Teinte	Extra blanche
Temps de séchage	séchage initial : 30 Minutes revêtement : 4 heures séchage final : 24 heures * la température, l'humidité, la ventilation, l'épaisseur du film et le nombre de couches influencent le temps de séchage
Dilution	Prêt à l'emploi sur fond imprimé, diluer 3 à 5%
Conditionnement	14 KG / 10 KG
Extrait sec	46% VOL
viscosité	120±10 UK
Rendement	11 à 14 M²/L
Nettoyage du matériel	Avant séchage : à l'eau Après séchage : utiliser des solvants



SATIN

EXTRA BLANC

- Stockage :**
- stockage avant ouverture :** 12 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures > 35 °C
 - stockage après ouverture :** bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit
- Précaution d'emploi :**
- La température doit être comprise entre 8 °C et 30 °C et un taux d'humidité relative de 85%, faire toujours un essai préalable pour Vérifier la compatibilité entre le produit et la surface
- Travaux préparatoires :**
- Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés, de façon à obtenir un support sain, sec et propre à l'application.

Système d'application :

PRODUIT	nombre de couches	Plaque de plâtre	Surface neuve	ancienne Surface
MICRO FIX	1			
ENDUIT DE REBOUCHAGE	2	✓	✓	✓
ENDUIT DE LISSAGE	1	✓	✓	✓
FIXATEUR	2	✓	✓	✓
SATIN EXTRA BLANC	2	✓	✓	✓

Note: - nettoyer et enlever la poussière avant l'application



- Hygiène et sécurité :**
- Ne pas déverser les restes de la peinture dans les canalisations
 - Ne pas laisser le produit à la portée des enfants
 - Se reporter à la fiche de donnée de sécurité (FDS) conforme à la Législation en vigueur





SPÉCIAL PLAFONDS

- Définition :

Peinture à base de résines vinylique, aspect mat
- Destination :

Interieur, supports neufs, peinture de finition pour les plafonds
- Propriétés :

Confort d'application, excellente capacité d'adhérence, bon pouvoir opacifiant
- Matériel d'application :

Brosse, rouleau polyamide texturé, pistolet : nous consulter



Caractéristiques générales :

Base	Résine vinylique
Aspect	Mat
Densité	1.60 kg/l (±0.03)
Teinte	Extra Brillante
Temps de séchage	séchage initial : 30 Minutes revêtement : 4 heures séchage final : 24 heures * la température, l'humidité, la ventilation, l'épaisseur du film et le nombre de couches influencent le temps de séchage
Dilution	A utiliser en principe non dilué Si la surface n'est pas apprêtée, diluer avec 10% d'eau pour la première couche
Conditionnement	18 KG
Extrait sec	61% VOL
viscosité	120±10 UK
Rendement	08 à 10 M ² /L
Nettoyage du matériel	Avant séchage : à l'eau Après séchage : utiliser des solvants



SPÉCIAL PLAFONDS

- Stockage :** **stockage avant ouverture :** 12 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures > 35 °C
stockage après ouverture : bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit
- Précaution d'emploi :** La température doit être comprise entre 8 °C et 30 °C et un taux d'humidité relative de 85%, faire toujours un essai préalable pour Vérifier la compatibilité entre le produit et la surface
- Travaux préparatoires :** Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés, de façon à obtenir un support sain, sec et propre à l'application.
- Support :** Béton, enduit, ciment neuf ou ancien

Système d'application :

PRODUIT	nombre de couches	Plaque de plâtre	Surface neuve	ancienne Surface
MICRO FIX	1			
ENDUIT DE REBOUCHAGE	2	✓	✓	✓
ENDUIT DE LISSAGE	1	✓	✓	✓
FIXATEUR	2	✓	✓	✓
SPECIAL PLAFONDS	2	✓	✓	✓

Note: - nettoyer et enlever la poussière avant l'application



- Hygiène et sécurité :**
- Ne pas déverser les restes de la peinture dans les canalisations
 - Ne pas laisser le produit à la portée des enfants
 - Se reporter à la fiche de donnée de sécurité (FDS) conforme à la Législation en vigueur





SATIN

ACRYLIQUE

- Définition :

Peinture à base de résine acrylique satinée, en dispersion aqueuse destinée à l'intérieure
- Destination :

Intérieur, neuf et entretien, murs et plafonds, pour pièces sèches ou humides
- Propriétés :

économique, facile à appliquer, excellent rendement, bon pouvoir opacifiant
- Matériel d'application :

Brosse, rouleau polyamide texturé, pistolet : nous consulter



Caractéristiques générales :

Base	Résine acrylique
Aspect	Satiné
Densité	1.25 kg/l (±0.03)
Teinte	Blanc, teinte : à la demande
Temps de séchage	séchage initial : 30 Minutes revêtement : 4 heures séchage final : 24 heures * la température, l'humidité, la ventilation, l'épaisseur du film et le nombre de couches influencent le temps de séchage
Dilution	Prêt à l'emploi sur fond imprimé, diluer 3 à 5%
Conditionnement	18 KG
Extrait sec	52% VOL
viscosité	120±10 UK
Rendement	10 à 12 M²/L
Nettoyage du matériel	Avant séchage : à l'eau Après séchage : utiliser des solvants



SATIN

ACRYLIQUE

- Stockage :**
- stockage avant ouverture :** 12 mois en emballage d’origine fermé, à l’abri du gel et des fortes températures > 35 °C
 - stockage après ouverture :** bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit
- Précaution d’emploi :**
- La température doit être comprise entre 8 °C et 30 °C et un taux d’humidité relative de 85%, faire toujours un essai préalable pour Vérifier la compatibilité entre le produit et la surface
- Travaux préparatoires :**
- Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés, de façon à obtenir un support sain, sec et propre à l’application.

Système d’application :

PRODUIT	nombre de couches	Plaque de plâtre	Surface neuve	ancienne Surface
MICRO FIX	1			
ENDUIT DE REBOUCHAGE	2	✓	✓	✓
ENDUIT DE LISSAGE	1	✓	✓	✓
FIXATEUR	2	✓	✓	✓
SATIN ACRYLIQUE	2	✓	✓	✓

Note: - nettoyer et enlever la poussière avant l’application



- Hygiène et sécurité :**
- Ne pas déverser les restes de la peinture dans les canalisations
 - Ne pas laisser le produit à la portée des enfants
 - Se reporter à la fiche de donnée de sécurité (FDS) conforme à la Législation en vigueur





SATIN

ÉCONOMIQUE

- Définition :

Peinture à base de résine acrylique satinée, en dispersion aqueuse, destinée à l'intérieur
- Destination :

Intérieur, neuf et entretien, murs et plafonds
- Propriétés :

économique, facile à appliquer, excellent rendement, bon pouvoir opacifiant
- Matériel d'application :

Brosse, rouleau polyamide texturé, pistolet : nous consulter



Caractéristiques générales :

Base	Rèsine acrylique
Aspect	Satiné
Densité	1.23 kg/l (±0.03)
Teinte	Blanc, teinte : à la demande
Temps de séchage	séchage initial : 30 Minutes revêtement : 4 heures séchage final : 24 heures * la température, l'humidité, la ventilation, l'épaisseur du film et le nombre de couches influencent le temps de séchage
Dilution	Prêt à l'emploi sur fond imprimé, diluer 3 à 5%
Conditionnement	17 KG
Extrait sec :	52% VOL
viscosité	120±10 UK
Rendement	10 à 12 M²/L
Nettoyage du matériel	Avant séchage : à l'eau Après séchage : utiliser des solvants



SATIN ÉCONOMIQUE

- Stockage :** **stockage avant ouverture :** 12 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures > 35 °C
stockage après ouverture : bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit
- Précaution d'emploi :** La température doit être comprise entre 8 °C et 30 °C et un taux d'humidité relative de 85%, faire toujours un essai préalable pour Vérifier la compatibilité entre le produit et la surface
- Travaux préparatoires :** Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés, de façon à obtenir un support sain, sec et propre à l'application.
- Support :** **Neufs :** enduit ciment, enduit plâtre, plaques de plâtre
Entretien : anciennes peintures bien adhérentes et en bon état

Système d'application :

PRODUIT	nombre de couches	Plaque de platre	Surface neuve	ancienne Surface
MICRO FIX	1			
ENDUIT DE REBOUCHAGE	2	✓	✓	✓
ENDUIT DE LISSAGE	1	✓	✓	✓
FIXATEUR	2	✓	✓	✓
SATIN ECONOMIQUE	2	✓	✓	✓

Note: - nettoyer et enlever la poussière avant l'application



- Hygiène et sécurité :**
- Ne pas déverser les restes de la peinture dans les canalisations
 - Ne pas laisser le produit à la portée des enfants
 - Se reporter à la fiche de donnée de sécurité (FDS) conforme à la Législation en vigueur





MAT NOIR

ULTRA NOIR

- Définition :**
- Peinture noire mate
- Destination :**
- Intérieur, murs et plafonds, neuf et entretien
- Propriétés :**
- Confort d'application, excellent rendement, bon pouvoir opacifiant

Matériels d'application :

Brosse, rouleau polyamide texturé, pistolet : nous consulter



Caractéristiques générales :

Base	Noire
Aspect	Mat
Densité	1.30 kg/l (±0.03)
Teinte	Mat noir
Temps de séchage	séchage initial : 30 Minutes revêtement : 4 heures séchage final : 24 heures * la température, l'humidité, la ventilation, l'épaisseur du film et le nombre de couches influencent le temps de séchage
Dilution	Prêt à l'emploi sur fond imprimé, diluer 3 à 5%
Conditionnement	10 KG
Extrait sec	58% VOL
viscosité	120±10 UK
Rendement	10 à 12 M²/L
Nettoyage du matériel	Avant séchage : à l'eau Après séchage : utiliser des solvants



MAT NOIR

ULTRA NOIR

- Stockage :**
- stockage avant ouverture :** 12 mois en emballage d’origine fermé, à l’abri du gel et des fortes températures > 35 °C
 - stockage après ouverture :** bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit
- Précaution d’emploi :**
- La température doit être comprise entre 8 °C et 30 °C et un taux d’humidité relative de 85%, faire toujours un essai préalable pour Vérifier la compatibilité entre le produit et la surface
- Travaux préparatoires :**
- Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés, de façon à obtenir un support sain, sec et propre à l’application.

Système d’application :

PRODUIT	nombre de couches	Plaque de plâtre	Surface neuve	ancienne Surface
MICRO FIX	1			
ENDUIT DE REBOUCHAGE	2	✓	✓	✓
ENDUIT DE LISSAGE	1	✓	✓	✓
FIXATEUR	2	✓	✓	✓
MAT NOIR	2	✓	✓	✓

Note: - nettoyer et enlever la poussière avant l’application



- Hygiène et sécurité :**
- Ne pas déverser les restes de la peinture dans les canalisations
 - Ne pas laisser le produit à la portée des enfants
 - se reporter à la fiche de donnée de sécurité (FDS) conforme à la Législation en vigueur





MAT

ACRYLIQUE

- Définition :

Peinture de finition à base de résine acrylique en phase aqueuse
- Destination :

Intérieur, murs et plafonds
- Propriétés :

Grande facilité d'application, bonne opacité, lessivable, Masque les irrégularités grace à son aspect mat et régulier, opacifiant, garnissant, lessivable, excellent rendement
- Matériels d'application :

Brosse, rouleau polyamide texturé, pistolet : nous consulter



Caractéristiques générales :

Base	Résine acrylique
Aspect	Mat
Densité	1.61 kg/l (±0.03)
Teinte	Blanche, teinte : à la demande
Temps de séchage	séchage initial : 30 Minutes revêtement : 4 heures séchage final : 24 heures * la température, l'humidité, la ventilation, l'épaisseur du film et le nombre de couches influencent le temps de séchage
Dilution	Prêt à l'emploi sur fond imprimé, diluer 3 à 5%
Conditionnement	18 KG
Extrait sec	53% VOL
viscosité	120±10 UK
Rendement	10 à 12 M²/L
Nettoyage du matériel	Avant séchage : à l'eau Après séchage : utiliser des solvants



MAT

ACRYLIQUE

- Stockage :**
- stockage avant ouverture :** 12 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures > °35
 - stockage après ouverture :** bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit
- Précaution d'emploi :**
- La température doit être comprise entre 8 °C et 30 °C et un taux d'humidité relative de 85%, faire toujours un essai préalable pour Vérifier la compatibilité entre le produit et la surface
- Travaux préparatoires :**
- Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés, de façon à obtenir un support sain, sec et propre à l'application.

Système d'application :

PRODUIT	nombre de couches	Plaque de plâtre	Surface neuve	ancienne Surface
MICRO FIX	1			
ENDUIT DE REBOUCHAGE	2	✓	✓	✓
ENDUIT DE LISSAGE	1	✓	✓	✓
FIXATEUR	2	✓	✓	✓
MAT ACRYLIQUE	2	✓	✓	✓

Note: - nettoyer et enlever la poussière avant l'application



- Hygiène et sécurité :**
- Ne pas déverser les restes de la peinture dans les canalisations
 - Ne pas laisser le produit à la portée des enfants
 - Se reporter à la fiche de donnée de sécurité (FDS) conforme à la Législation en vigueur





MAT SUPREME

- Définition :

peinture de décoration mate à base de résine acrylique en dispersion aqueuse pour usage intérieur
- Destination :

peinture destinée aux murs et plafonds intérieurs de haute qualité
- Propriétés :

Bonne blancheur, facile à appliquer, excellent rendement, masque les irrégularités grâce à son aspect mat et régulier, antibactérien
- Matériel d'application :

Brosse, rouleau polyamide texturé, pistolet : nous consulter



Caractéristiques générales :

Base	résine acrylique
Aspect	Mat
Densité	1.45 kg/l (±0.03)
Teinte	Blanche, teintes : à la demande
Temps de séchage	séchage initial : 30 Minutes revêtement : 4 heures séchage final : 24 heures * la température, l'humidité, la ventilation, l'épaisseur du film et le nombre de couches influencent le temps de séchage
Dilution	Prêt à l'emploi sur fond imprimé, diluer 3 à 5%
Conditionnement	10 KG
Extrait sec	52% VOL
viscosité	120±10 UK
Rendement	10 à 12 M²/L
Nettoyage du matériel	Avant séchage : à l'eau Après séchage : utiliser des solvants



MAT SUPREME

- Stockage :** **stockage avant ouverture :** 12 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures > °35
stockage après ouverture : bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit
- Précaution d'emploi :** La température doit être comprise entre 8 °C et 30 °C et un taux d'humidité relative de 85%, faire toujours un essai préalable pour Vérifier la compatibilité entre le produit et la surface
- Travaux préparatoires :** Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés, de façon à obtenir un support sain, sec et propre à l'application.

Système d'application :

PRODUIT	nombre de couches	Plaque de plâtre	Surface neuve	ancienne Surface
MICRO FIX	1			
ENDUIT DE REBOUCHAGE	2	✓	✓	✓
ENDUIT DE LISSAGE	1	✓	✓	✓
FIXATEUR	2	✓	✓	✓
FIXATEUR	2	✓	✓	✓

Note: - nettoyer et enlever la poussière avant l'application



- Hygiène et sécurité :**
- Ne pas déverser les restes de la peinture dans les canalisations
 - Ne pas laisser le produit à la portée des enfants
 - Se reporter à la fiche de donnée de sécurité (FDS) conforme à la Législation en vigueur





MAT

VINYLIQUE

- Définition :

Peinture à base de résine vinylique , de finition destinée à la protection et la décoration des murs et plafonds
- Destination :

Intérieur : murs et plafonds, neuf et entretien. Décoration des fonds usuels du bâtiments, des pièces sèches
- Propriétés :

Facile à appliquer, excellent rendement, bon pouvoir opacifiant, facile à appliquer et à nettoyer
- Matériel d'application :

Brosse, rouleau polyamide texturé, pistolet : nous consulter



Caractéristiques générales :

Base	Résine vinylique
Aspect	Mat
Densité	1.60 kg/l (±0.03)
Teinte	Blanc
Temps de séchage	séchage initial : 30 Minutes revêtement : 4 heures séchage final : 24 heures * la température, l'humidité, la ventilation, l'épaisseur du film et le nombre de couches influencent le temps de séchage
Dilution	Prêt à l'emploi sur fond imprimé, diluer 3 à 5%
Conditionnement	18 KG
Extrait sec	58% VOL
viscosité	120±10 UK
Rendement	08 à 10 M²/L
Nettoyage du matériel	Avant séchage : à l'eau Après séchage : utiliser des solvants



MAT

VINYLIQUE

Stockage : **stockage avant ouverture :** 12 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures > 35 °C
stockage après ouverture : bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit

Précaution d'emploi : La température doit être comprise entre 8 °C et 30 °C et un taux d'humidité relative de 85%, faire toujours un essai préalable pour Vérifier la compatibilité entre le produit et la surface

Travaux préparatoires : Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés, de façon à obtenir un support sain, sec et propre à l'application.

Système d'application :

PRODUIT	nombre de couches	Plaque de plâtre	Surface neuve	ancienne Surface
MICRO FIX	1			
ENDUIT DE REBOUCHAGE	2	✓	✓	✓
ENDUIT DE LISSAGE	1	✓	✓	✓
FIXATEUR	2	✓	✓	✓
MAT VINYLIC	2	✓	✓	✓

Note: - nettoyer et enlever la poussière avant l'application



Hygiène et sécurité :

- Ne pas déverser les restes de la peinture dans les canalisations
- Ne pas laisser le produit à la portée des enfants
- Se reporter à la fiche de donnée de sécurité (FDS) conforme à la Législation en vigueur





EGGSHELL

FINISH

- Définition :

Peinture à base de résine acrylique , aspect coquille d’oeuf
- Destination :

Peinture intérieur, de finition pour travaux soignés, pour murs et plafonds
- Propriétés :

Facile à appliquer, excellent rendement, bon pouvoir opacifiant
- Matériel d’application :

Brosse, rouleau polyamide texturé, pistolet : nous consulter



Caractéristiques générales :

Teinte	coquille d’euf
Aspect	Velours
Densité	1.40 kg/l (±0.03)
Teinte	Blanc, teinte : à la demande
Temps de séchage	séchage initial : 30 Minutes revêtement : 4 heures séchage final : 24 heures * la température, l’humidité, la ventilation, l’épaisseur du film et le nombre de couches influencent le temps de séchage
Dilution	Prêt à l’emploi sur fond imprimé, diluer 3 à 5%
Conditionnement	10 KG
Extrait sec	52% VOL
viscosité	120±10 UK
Rendement	10 à 12 M²/L
Nétoyage du matériel	Avant séchage : à l’eau Après séchage : utiliser des solvants



EGGSHELL

FINISH

- Stockage :**
- stockage avant ouverture :** 12 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures > 35 °C
 - stockage après ouverture :** bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit
- Précaution d'emploi :**
- La température doit être comprise entre 8 °C et 30 °C et un taux d'humidité relative de 85%, faire toujours un essai préalable pour Vérifier la compatibilité entre le produit et la surface
- Travaux préparatoires :**
- Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés, de façon à obtenir un support sain, sec et propre à l'application.

Système d'application :

PRODUIT	nombre de couches	Plaque de plâtre	Surface neuve	ancienne Surface
MICRO FIX	1			
ENDUIT DE REBOUCHAGE	2	✓	✓	✓
ENDUIT DE LISSAGE	1	✓	✓	✓
FIXATEUR	2	✓	✓	✓
EGGSHELL	2	✓	✓	✓

Note: - nettoyer et enlever la poussière avant l'application



- Hygiène et sécurité :**
- Ne pas déverser les restes de la peinture dans les canalisations
 - Ne pas laisser le produit à la portée des enfants
 - Se reporter à la fiche de donnée de sécurité (FDS) conforme à la Législation en vigueur





EASY CLEAN

- Définition :

Peinture à base de résine spéciale, très facile à nettoyer
- Destination :

Peinture de finition pour murs et plafonds , intérieur et extérieur
- Propriétés :

Isoler les taches, limiter la pénétration des salissures à la surface, excellente protection, lavable
- Matériels d'application :

Brosse, rouleau polyamide texturé, pistolet : nous consulter



Caractéristiques générales :

Base	Résine spéciale
Aspect	Mat
Densité	1.42 kg/l (±0.03)
Teinte	Blanche, teinte : à la demande
Temps de séchage	séchage initial : 30 Minutes revêtement : 4 heures séchage final : 24 heures * la température, l'humidité, la ventilation, l'épaisseur du film et le nombre de couches influencent le temps de séchage
Dilution	A utiliser en principe non dilué Si la surface n'est pas apprêtée, diluer avec 10% d'eau pour la première couche
Conditionnement	10 KG
Extrait sec	53% VOL
viscosité	120±10 UK
Rendement	10 à 14 M²/L
Nettoyage du matériel	Avant séchage : à l'eau Après séchage : utiliser des solvants



EASY CLEAN

- Stockage :** **stockage avant ouverture :** 12 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures > °35
stockage après ouverture : bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit
- Précaution d'emploi :** La température doit être comprise entre 8 °C et 30 °C et un taux d'humidité relative de 85%, faire toujours un essai préalable pour Vérifier la compatibilité entre le produit et la surface
- Travaux préparatoires :** Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés, de façon à obtenir un support sain, sec et propre à l'application.

Système d'application :

PRODUIT	nombre de couches	Plaque de plâtre	Surface neuve	ancienne Surface
MICRO FIX	1			
ENDUIT DE REBOUCHAGE	2	✓	✓	✓
ENDUIT DE LISSAGE	1	✓	✓	✓
FIXATEUR	2	✓	✓	✓
EASY CLEAN	2	✓	✓	✓

Note: - nettoyer et enlever la poussière avant l'application



- Hygiène et sécurité :**
- Ne pas déverser les restes de la peinture dans les canalisations
 - Ne pas laisser le produit à la portée des enfants
 - Se reporter à la fiche de donnée de sécurité (FDS) conforme à la Législation en vigueur





LAQUE

A EAU

- Définition :

Peinture laque tendue brillante, aux résines acrylique
- Destination :

Intérieur et extérieur, neuf et entretien, bois et métal
- Propriétés :

Offre un excellent rendu, pouvoir granissant et opacifiant, bonne résistance aux intempéries, facile à appliquer, lessivable
- Matériel d'application :

Brosse, rouleau polyamide texturé, pistolet : nous consulter



Caractéristiques générales :

Base	Résine acrylique TR, P
Aspect	Brillant
Densité	1.28 kg/l (±0.03)
Teinte	Blanc, teinte : à la demande
Temps de séchage	séchage initial : 30 Minutes revêtement : 4 heures séchage final : 24 heures * la température, l'humidité, la ventilation, l'épaisseur du film et le nombre de couches influencent le temps de séchage
Dilution	Prêt à l'emploi sur fond imprimé, diluer 3 à 5%
Conditionnement	10 KG
Extrait sec	56% VOL
viscosité	120±10 UK
Rendement	13 à 16 M²/L
Nettoyage du matériel	Avant séchage : à l'eau Après séchage : utiliser des solvants



LAQUE A EAU

- Stockage :** **stockage avant ouverture :** 12 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures > 35 °C
stockage après ouverture : bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit
- Précaution d'emploi :** La température doit être comprise entre 8 °C et 30 °C et un taux d'humidité relative de 85%, faire toujours un essai préalable pour Vérifier la compatibilité entre le produit et la surface
- Travaux préparatoires :** Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés, de façon à obtenir un support sain, sec et propre à l'application.

Système d'application :

PRODUIT	nombre de couches	Plaque de platre	Surface neuve	ancienne Surface
MICRO FIX	1			
ENDUIT DE REBOUCHAGE	2	✓	✓	✓
ENDUIT DE LISSAGE	1	✓	✓	✓
FIXATEUR	2	✓	✓	✓
LAQUE A EAU	2	✓	✓	✓

Note: - nettoyer et enlever la poussière avant l'application



- Hygiène et sécurité :**
- Ne pas déverser les restes de la peinture dans les canalisations
 - Ne pas laisser le produit à la portée des enfants
 - Se reporter à la fiche de donnée de sécurité (FDS) conforme à la Législation en vigueur





MONOCOUCHE MAT

- Définition :

Monocouche pour murs et plafonds en phase aqueuse
- Destination :

Murs et plafonds en plâtre, plaques de plâtre cartonnées, carreaux de plâtre
- Propriétés :

Assure un résultat homogène et parfait, bloque l'absorption du plâtre
- Matériel d'application :

Brosse, rouleau polyamide texturé, pistolet : nous consulter



Caractéristiques générales :

Base	Phase aqueuse
Aspect	Mat
Densité	1.65 kg/l (±0.03)
Teinte	Blanc
Temps de séchage	séchage initial : 30 Minutes revêtement : 4 heures séchage final : 24 heures * la température, l'humidité, la ventilation, l'épaisseur du film et le nombre de couches influencent le temps de séchage
Dilution	A utliser en principe non dilué Si la surface n'est pas apprêtée, diluer avec 10% d'eau pour la première couche
Conditionnement	15 KG
Extrait sec	65% VOL
viscosité	120±10 UK
Rendement	100 M²/bidon
Nettoyage du matériel	Avant séchage : à l'eau Après séchage : utiliser des solvants



MONOCOUCHE MAT

- Stockage :** **stockage avant ouverture :** 12 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures > 35 °C
stockage après ouverture : bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit
- Précaution d'emploi :** La température doit être comprise entre 8 °C et 30 °C et un taux d'humidité relative de 85%, faire toujours un essai préalable pour Vérifier la compatibilité entre le produit et la surface
- Travaux préparatoires :** Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés, de façon à obtenir un support sain, sec et propre à l'application.

Système d'application :

PRODUIT	nombre de couches	Plaque de plâtre	Surface neuve	ancienne Surface
MICRO FIX	1			
ENDUIT DE REBOUCHAGE	2	✓	✓	✓
ENDUIT DE LISSAGE	1	✓	✓	✓
FIXATEUR	2	✓	✓	✓
SOUS COUCHE	2	✓	✓	✓

Note: - nettoyer et enlever la poussière avant l'application



- Hygiène et sécurité :**
- Ne pas déverser les restes de la peinture dans les canalisations
 - Ne pas laisser le produit à la portée des enfants
 - Se reporter à la fiche de donnée de sécurité (FDS) conforme à la Législation en vigueur





OPACO

STRONG

- Définition :

Peinture à base de résine acrylique, opaque, pour couleurs foncées, aspect mat
- Destination :

Peinture de finition pour murs et plafonds, intérieur et extérieur pour travaux soignés.
- Propriétés :

anti-rayures, limite la pénétration des salissures à la surface, excellente protection, lessivable
- Matériel d'application :

Brosse, rouleau polyamide texturé, pistolet : nous consulter



Caractéristiques générales :

Base	Résine acrylique
Aspect	mat
Densité	1.02 kg/l (±0.03)
Teinte	Blanche, teintes : à la demande
Temps de séchage	séchage initial : 30 Minutes revêtement : 4 heures séchage final : 24 heures * la température, l'humidité, la ventilation, l'épaisseur du film et le nombre de couches influencent le temps de séchage
Dilution	A utiliser en principe non dilué Si la surface n'est pas apprêtée, diluer avec 10% d'eau pour la première couche
Conditionnement	08 KG
Extrait sec	35% VOL
viscosité	120±10 UK
Rendement	10 à 13 M²/L
Nettoyage du matériel	Avant séchage : à l'eau Après séchage : utiliser des solvants



OPACO

STRONG

- Stockage :**
- stockage avant ouverture :** 12 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures > °35
 - stockage après ouverture :** bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit
- Précaution d'emploi :**
- La température doit être comprise entre 8 °C et 30 °C et un taux d'humidité relative de 85%, faire toujours un essai préalable pour Vérifier la compatibilité entre le produit et la surface
- Travaux préparatoires :**
- Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés, de façon à obtenir un support sain, sec et propre à l'application.
- Support :**
- Supports neufs : béton, plâtre et dérivés
 - Supports en mauvais état et anciennes peintures

Système d'application :

PRODUIT	nombre de couches	Plaque de plâtre	Surface neuve	ancienne Surface
MICRO FIX	1			
ENDUIT DE REBOUCHAGE	2	✓	✓	✓
ENDUIT DE LISSAGE	1	✓	✓	✓
FIXATEUR	2	✓	✓	✓
OPACO	2	✓	✓	✓

Note: - nettoyer et enlever la poussière avant l'application



- Hygiène et sécurité :**
- Ne pas déverser les restes de la peinture dans les canalisations
 - Ne pas laisser le produit à la portée des enfants
 - Se reporter à la fiche de donnée de sécurité (FDS) conforme à la Législation en vigueur





SPÉCIAL FAÇADE

- Définition :

Peinture mate de façade à émulsion siloxane / acrylique
- Destination :

Extérieur, supports neufs, façade en service impression des fonds de type béton
- Propriétés :

Bon pouvoir opacifiant, excellente capacité d'adhérence, imperméable
- Matériels d'application :

Brosse, rouleau polyamide texturé, pistolet : nous consulter



Caractéristiques générales :

Base	Siloxane
Aspect	Mat
Densité	1.50 kg/l (±0.03)
Teinte	Blanche, teinte : à la demande
Temps de séchage	séchage initial : 30 Minutes revêtement : 4 heures séchage final : 24 heures * la température, l'humidité, la ventilation, l'épaisseur du film et le nombre de couches influencent le temps de séchage
Dilution	A utiliser en principe non dilué Si la surface n'est pas apprêtée, diluer avec 10% d'eau pour la première couche
Conditionnement	18 KG
Extrait sec	61% VOL
viscosité	120±10 UK
Rendement	10 à 12 M²/L
Nettoyage du matériel	Avant séchage : à l'eau Après séchage : utiliser des solvants



SPÉCIAL FAÇADE

- Stockage :

stockage avant ouverture : 12 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures > 35 °C

stockage après ouverture : bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit
- Précaution d'emploi :

La température doit être comprise entre 8 °C et 30 °C, avec un taux d'humidité relative à 85%. Toujours effectuer un essai préalable afin de vérifier la compatibilité entre le produit et la surface.
- Travaux préparatoires :

La surface doit être propre et sèche. Les briques en terre cuite ou en silico-calcaire doivent résister au gel. Réparer les dégâts à l'aide d'un enduit extérieur. S'assurer qu'il n'y a aucune trace d'humidité sur la façade. Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS), conforme à la législation en vigueur.
- Support :

Béton, enduit, ciment neuf ou ancien

Système d'application :

PRODUIT	nombre de couches	Plaque de plâtre	Surface neuve	ancienne Surface
ISA ROC	1			
ENDUIT EXTERIEUR	2	✓	✓	✓
DECOPRIM	2	✓	✓	✓

Note: - nettoyer et enlever la poussière avant l'application



- Hygiène et sécurité :
- Ne pas déverser les restes de la peinture dans les canalisations

- Ne pas laisser le produit à la portée des enfants

- Se reporter à la fiche de donnée de sécurité (FDS) conforme à la Législation en vigueur





ÉTANCHÉITÉ

REVÊTEMENT ÉLASTIQUE

- Définition :

Peinture et revêtement élastique à base de résine acrylique conçu pour les travaux d'étanchéité. Il forme un film souple et étanche qui protège des intempéries et des micro-organismes
- Destination :

Destinée aux terrasses, toitures, piscines et balcons. Protège le support contre la pénétration d'eau des sols
- Propriétés :

Élastique Imperméable à l'eau, adhère sur tous les supports, flexible et résistante aux intempéries, microporeuse , laisse respirer le support

Matériels d'application :

Brosse, rouleau polyamide texturé



Caractéristiques générales :

Base	Résine acrylique
Aspect	Mat
Densité	1.32 kg/l (±0.03)
Teinte	Rouge / blanche / grise
Temps de séchage	séchage initial : 30 Minutes revêtement : 4 heures séchage final : 24 heures * la température, l'humidité, la ventilation, l'épaisseur du film et le nombre de couches influencent le temps de séchage
Dilution	A utiliser en principe non dilué Si la surface n'est pas apprêtée, diluer avec 10% d'eau pour la première couche
Conditionnement	19 KG / 05 KG
Extrait sec	57% VOL
viscosité	120±10 UK
Rendement	09 à 12 M²/L
Nettoyage du matériel	Avant séchage : à l'eau Après séchage : utiliser des solvants



ÉTANCHÉITÉ

REVÊTEMENT ÉLASTIQUE

- Stockage :** **stockage avant ouverture :** 12 mois en emballage d’origine fermé, à l’abri du gel et des fortes températures > 35 °C
stockage après ouverture : bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit
- Précaution d’emploi :** La température doit être comprise entre 8 °C et 30 °C et un taux d’humidité relative de 85%, faire toujours un essai préalable pour Vérifier la compatibilité entre le produit et la surface
- Travaux préparatoires :** Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés, de façon à obtenir un support sain, sec et propre à l’application.
- Support :** Travaux neufs et rénovaton Sols et ouvrages à usage piétonnier (Balcons, gradins, tribunes extérieures.....)

Système d’application :

PRODUIT	nombre de couches	Plaque de platre	Surface neuve	ancienne Surface
MICRO FIX	2			
ETANCHEITE	2		✓	✓

Note: - nettoyer et enlever la poussière avant l’application



- Hygiène et sécurité :**
- Ne pas déverser les restes de la peinture dans les canalisations
 - Ne pas laisser le produit à la portée des enfants
 - Se reporter à la fiche de donnée de sécurité (FDS) conforme à la Législation en vigueur





QUARTZ

SPÉCIAL FAÇADE

- Définition :

Peinture mate pour façades
- Destination :

Extérieur, façades, supports neufs
- Propriétés :

Couvre les imperfections et les fissures, élastique et imperméable à l'eau, résistante aux Intempéries, tendu parfait
- Matériels d'application :

Brosse, rouleau polyamide texturé



Caractéristiques générales :

Base	quartz , soft
Aspect	Mat
Densité	1.40 kg/l (±0.03)
Teinte	Blanche, teintes : à la demande
Temps de séchage	séchage initial : 30 Minutes revêtement : 4 heures séchage final : 24 heures * la température, l'humidité, la ventilation, l'épaisseur du film et le nombre de couches influencent le temps de séchage
Dilution	A utiliser en principe non dilué Si la surface n'est pas apprêtée, diluer avec 10% d'eau pour la première couche.
Conditionnement	18 KG
Extrait sec	61% VOL
viscosité	120±10 UK
Rendement	09 à 10 M²/L
Nettoyage du matériel	Avant séchage : à l'eau Après séchage : utiliser des solvants



QUARTZ

SPÉCIAL FAÇADE

- Stockage :**
- stockage avant ouverture :** 12 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures > 35 °C
 - stockage après ouverture :** bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit
- Précaution d'emploi :**
- La température doit être comprise entre 8 °C et 30 °C et un taux d'humidité relative de 85%, faire toujours un essai préalable pour Vérifier la compatibilité entre le produit et la surface
- Travaux préparatoires :**
- La surface doit être propre et sèche. Les briques en terre cuite ou en silico-calcaire doivent résister au gel. Réparer les dégâts à l'aide d'un enduit extérieur. S'assurer qu'il n'y a aucune trace d'humidité sur la façade. Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS), conforme à la législation en vigueur
- Système d'application :**

PRODUIT	nombre de couches	Plaque de plâtre	Surface neuve	ancienne Surface
MICRO FIX	1			
ENDUIT EXTERIEUR	2	✓	✓	✓
QUARTZ	2	✓	✓	✓

Note: - nettoyer et enlever la poussière avant l'application



- Hygiène et sécurité :**
- Ne pas déverser les restes de la peinture dans les canalisations
 - Ne pas laisser le produit à la portée des enfants
 - Se reporter à la fiche de donnée de sécurité (FDS) conforme à la Législation en vigueur





PEINTURE MÉTAL

- Définition :

Peinture en phase aqueuse, excellentes propriétés antirouille .
- Dédestination :

intérieur et extérieur, pour la protection du fer, de l'aluminium, du cuivre-zinc, du laiton et de l'acier galvanisé...
- Propriétés :

Antirouille, séchage rapide, excellente adhérence , facile à poncer, bon écoulement
- Matériel d'application :

Brosse, rouleau polyamide texturé, pistolet : nous consulter



Caractéristiques générales :

Base	Phase aqueuse
Aspect	Mat
Densité	1.15 kg/l (±0.03)
Teinte	Blanche / noire
Temps de séchage	séchage initial : 30 Minutes revêtement : 4 heures séchage final : 24 heures * la température, l'humidité, la ventilation, l'épaisseur du film et le nombre de couches influencent le temps de séchage
Dilution	A utliser en principe non dilué Si la surface n'est pas apprêtée, diluer avec 10% d'eau pour la première couche
Conditionnement	2.5 KG
Extrait sec	40% VOL
viscosité	120±10 UK
Rendement	11 à 13 M²/L
Nettoyage du matériel	Avant séchage : à l'eau Après séchage : utiliser des solvants



PEINTURE MÉTAL

- Stockage :** **stockage avant ouverture :** 12 mois en emballage d’origine fermé, à l’abri du gel et des fortes températures > °35
stockage après ouverture : bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit
- Précaution d’emploi :** La température doit être comprise entre 8 °C et 30 °C et un taux d’humidité relative de 85%, faire toujours un essai préalable pour Vérifier la compatibilité entre le produit et la surface
- Travaux préparatoires :** Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés, de façon à obtenir un support sain, sec et propre à l’application.

Système d’application :

PRODUIT	nombre de couches	Plaque de plâtre	Surface neuve	ancienne Surface
PEINTURE METAL	2		✓	✓

Note: - nettoyer et enlever la poussière avant l’application



- Hygiène et sécurité :**
- Ne pas déverser les restes de la peinture dans les canalisations
 - Ne pas laisser le produit à la portée des enfants
 - Se reporter à la fiche de donnée de sécurité (FDS) conforme à la Législation en vigueur





PIENTURE FER

- Définition :

Peinture en phase aqueuse, excellentes propriétés antirouille .
- Destination :

intérieur et extérieur, pour la protection du fer, de l'aluminium, du cuivre -zinc, du laiton, de l'acier galvaniséet de charpentes métalliques.
- Propriétés :

Antirouille, séchage rapide, excellente adhérence , facile à poncer, bon écoulement
- Matériels d'application :

Brosse, rouleau polyamide texturé, pistolet : nous consulter



Caractéristiques générales :

Base	Phase aqueuse
Aspect	Mat
Densité	1.24 kg/l (±0.03)
Teinte	Blanche / grise
Temps de séchage	séchage initial : 30 Minutes revêtement : 4 heures séchage final : 24 heures * la température, l'humidité, la ventilation, l'épaisseur du film et le nombre de couches influencent le temps de séchage
Dilution	A utliser en principe non dilué Si la surface n'est pas apprêtée, diluer avec 10% d'eau pour la première couche
Conditionnement	17 KG
Extrait sec	56% VOL
viscosité	120±10 UK
Rendement	10 à 14 M²/L
Nettoyage du matériel	Avant séchage : à l'eau Après séchage : utiliser des solvants



PIENTURE FER

- Stockage :** **stockage avant ouverture :** 12 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures > °35
stockage après ouverture : bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit
- Précaution d'emploi :** La température doit être comprise entre 8 °C et 30 °C et un taux d'humidité relative de 85%, faire toujours un essai préalable pour Vérifier la compatibilité entre le produit et la surface
- Travaux préparatoires :** Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés, de façon à obtenir un support sain, sec et propre à l'application.

Système d'application :

PRODUIT	nombre de couches	Plaque de plâtre	Surface neuve	ancienne Surface
PEINTURE FER	2		✓	✓

Note: - nettoyer et enlever la poussière avant l'application



- Hygiène et sécurité :**
- Ne pas déverser les restes de la peinture dans les canalisations
 - Ne pas laisser le produit à la portée des enfants
 - Se reporter à la fiche de donnée de sécurité (FDS) conforme à la Législation en vigueur





RUST REMOVER

- Définition :

Rust remover est un inhibiteur de rouille conçu pour éliminer rapidement et efficacement la rouille des surfaces métalliques.
- Destination :

Outils métalliques, structures métalliques, pièces de machines, équipements industriels et automobiles
- Propriétés :

Élimination rapide et efficace de la rouille et de l'oxydation, fort pouvoir de pénétration dans les couches de rouille, faible consommation et haute efficacité
- Matériels d'application :

Brosse, pistolet : nous consulter



Caractéristiques générales :

Base	Matériaux antirouille
Aspect	Incolore
Densité	1.13kg/l (±0.02)
Teinte	Transparente
Temps de séchage	séchage initial : 30 Minutes revêtement : 4 heures séchage final : 24 heures * la température, l'humidité, la ventilation, l'épaisseur du film et le nombre de couches influencent le temps de séchage
Dilution	Prêt à l'emploi
Conditionnement	2.5 KG
Extrait sec	17.6% VOL
viscosité	65±05 UK
Rendement	15 à 18 M²/L
Nettoyage du matériel	Avant séchage : à l'eau Après séchage : utiliser des solvants



RUST REMOVER

- Stockage :**
- stockage avant ouverture :** 12 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures > °35
 - stockage après ouverture :** bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit
- Précaution d'emploi :**
- La température doit être comprise entre 8 °C et 30 °C et un taux d'humidité relative de 85%, faire toujours un essai préalable pour Vérifier la compatibilité entre le produit et la surface
- Travaux préparatoires :**
- Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés, de façon à obtenir un support sain, sec et propre à l'application.

Système d'application :

PRODUIT	nombre de couches	Surface neuve	ancienne Surface
RUST REMOVER	2	✓	✓

Note: - nettoyer et enlever la poussière avant l'application



- Hygiène et sécurité :**
- Ne pas déverser les restes de la peinture dans les canalisations
 - Ne pas laisser le produit à la portée des enfants
 - Se reporter à la fiche de donnée de sécurité (FDS) conforme à la Législation en vigueur





PRO - ROC

- Définition :

Vernis imperméabilisant à base de solvant
- Dédestination :

appliqué sur la pierre naturelle, le granit, les façades en brique, le béton crépis ...
- Propriétés :

impermeable à l'eau de pluie, résistant aux intempéries, bonne flexibilité, particules fines à haute pénétration, adhère parfaitement aux supports poreux, recouvrable...
- Matériels d'application :

Brosse, rouleau polyamide texturé, pistolet : nous consulter



Caractéristiques générales :

Base	Solvant
Aspect	Incolore
Densité	0.9kg/l (±0.03)
Teinte	Transparent
Temps de séchage	échage initial : 30 Minutes revêtement : 4 heures séchage final : 24 heures *la température, l'humidité, la ventilation, l'épaisseur du film et le nombre de couches influencent le temps de séchage
Dilution	Prêt à l'emploi
Conditionnement	2.5 KG
Extrait sec	17.6% VOL
viscosité	65±05 UK
Rendement	08 à 10 M²/L
Nettoyage du matériel	Avant séchage : à l'eau Après séchage : utiliser des solvants



PRO - ROC

- Stockage :** **stockage avant ouverture :** 12 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures > °35
stockage après ouverture : bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit
- Précaution d'emploi :** La température doit être comprise entre 8 °C et 30 °C et un taux d'humidité relative de 85%, faire toujours un essai préalable pour Vérifier la compatibilité entre le produit et la surface
- Travaux préparatoires :** Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés, de façon à obtenir un support sain, sec et propre à l'application.

Système d'application :

PRODUIT	nombre de couches	Surface neuve	ancienne Surface
PRO ROC	2	✓	✓

Note: - nettoyer et enlever la poussière avant l'application



- Hygiène et sécurité :**
- Ne pas déverser les restes de la peinture dans les canalisations
 - Ne pas laisser le produit à la portée des enfants
 - Se reporter à la fiche de donnée de sécurité (FDS) conforme à la Législation en vigueur





FOND BOIS M648

- Définition :**
- Fond blanc en base aqueuse
- Destination :**
- MDF et tous types de bois
- Propriétés :**
- Séchage rapide, haut pouvoir couvrant et isolant.
- Matériels d'application :**
- pistolet à godet n° 2, pression : 3 à 4 bars



Caractéristiques générales :

Base	aqueuse
Aspect	Blanc
Densité	1.25kg/l (±0.05)
Teinte	Blanche, teintes : à la demande
Temps de séchage	séchage initial : 30 Minutes revêtement : 4 heures séchage final : 24 heures * la température, l'humidité, le mouvement de l'air, l'épaisseur du film et le nombre de couches affectent tous votre temps de séchage
Dilution	Prêt à l'emploi, peut etre catalyser avec M43 de 2% à 5%
Conditionnement	2.5 KG
Extrait sec	50% VOL
viscosité	11000±2000
Rendement	06 à 10 M²/L
Nettoyage du matériel	Avant séchage : à l'eau après séchage : utiliser des solvants



FOND BOIS M648

- Stockage :** **stockage avant ouverture :** 12 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures > 35 °C
stockage après ouverture : bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit
- Précaution d'emploi :** La température doit être comprise entre 8 °C et 30 °C et un taux d'humidité relative de 85%, faire toujours un essai préalable pour Vérifier la compatibilité entre le produit et la surface
- Travaux préparatoires :** Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés, de façon à obtenir un support sain, sec et propre à l'application.

Système d'application :

PRODUIT	nombre de couches	Surface neuve	ancienne Surface
CATALYSEUR M43	1		
ENDUIT DE REBOUCHAGE	2	✓	✓

Note: - nettoyer et enlever la poussière avant l'application



- Hygiène et sécurité :**
- Ne pas déverser les restes de la peinture dans les canalisations
 - Ne pas laisser le produit à la portée des enfants
 - se reporter à la fiche de donnée de sécurité (FDS) conforme à la Législation en vigueur





FOND BOIS TRANSPARENT M653

- Définition :

Primaire en phase aqueuse transparent
- Destination :

meubles, fenêtres, portes, menuiserie.
- Propriétés :

Séchage rapide, excellente transparence, grande pouvoir couvrant, ponçable
- Matériels d'application :

Pistolet à godet, buse 2 à 2,2 mm, pression : 3 à 4 bars



Caractéristiques générales :

Base	aqueuse
Aspect en pot	incolore
Densité	1.03kg/l (±0.05)
Teinte	transparent
Temps de séchage	séchage initial : 30 Minutes revêtement : 4 heures séchage final : 24 heures * la température, l'humidité, le mouvement de l'air, l'épaisseur du film et le nombre de couches affectent tous votre temps de séchage
Dilution	Prêt à l'emploi, peut etre catalyser avec M43 de 2% à 5%
Conditionnement	2.5 KG
Extrait sec	32% VOL
viscosité	5000±1000
Rendement	06 à 10 M²/L
Nettoyage du matériel	Avant séchage : à l'eau après séchage : utiliser des solvants



FOND BOIS TRANSPARENT M653

- Stockage :** **stockage avant ouverture :** 12 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures > 35 °C
stockage après ouverture : bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit
- Précaution d'emploi :** La température doit être comprise entre 8 °C et 30 °C et un taux d'humidité relative de 85%, faire toujours un essai préalable pour Vérifier la compatibilité entre le produit et la surface
- Travaux préparatoires :** Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés, de façon à obtenir un support sain, sec et propre à l'application.

Système d'application :

PRODUIT	nombre de couches	Surface neuve	ancienne Surface
CATALYSEUR M43	1		
FOND BOIS M653	2	✓	✓

Note: - nettoyer et enlever la poussière avant l'application



- Hygiène et sécurité :**
- Ne pas déverser les restes de la peinture dans les canalisations
 - Ne pas laisser le produit à la portée des enfants
 - se reporter à la fiche de donnée de sécurité (FDS) conforme à la Législation en vigueur





LAQUE M688 2K

BASE BLANCHE SEMI MATE

- Définition :**
- Laque bi-composante à base de résine spéciale de couleur blanche et teintable en couleurs pastel, 15° de brillance
- Destination :**
- Portes, fenêtres, huisseries, cuisines, menuiserie.
- Propriétés :**
- Excellente durerté, excellente resistance, physico -chimique
- Matériel d'application :**
- Pistolet à godet, buse 2 mm, pression : 3 à 4 bars
- 

Caractéristiques générales :

Base	Résine spéciale
Aspect en pot	15° de brillance
Densité	1.15kg/l (±0.05)
Teinte	blanche, teintable en couleurs pastel
Temps de séchage	séchage initial : 30 Minutes revêtement : 4 heures séchage final : 24 heures * la température, l'humidité, le mouvement de l'air, l'épaisseur du film et le nombre de couches affectent tous votre temps de séchage
Dilution	catalyser a 15% avec le catalyseur M43
Conditionnement	2.5 KG
Extrait sec	42% VOL
viscosité	30±10
Rendement	06 à 07 M²/L
Nettoyage du matériel	Avant séchage : à l'eau après séchage : utiliser des solvants



LAQUE M688 2K

BASE BLANCHE SEMI MAT

- Stockage :** **stockage avant ouverture :** 12 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures > 35 °C
stockage après ouverture : bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit
- Précaution d'emploi :** La température doit être comprise entre 8 °C et 30 °C et un taux d'humidité relative de 85%, faire toujours un essai préalable pour Vérifier la compatibilité entre le produit et la surface
- Travaux préparatoires :** Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés, de façon à obtenir un support sain, sec et propre à l'application.

Système d'application :

PRODUIT	nombre de couches	Surface neuve	Surface ancienne
CATALYSEUR M43	1		
LAQUE M688	2	✓	✓

Note: - nettoyer et enlever la poussière avant l'application



- Hygiène et sécurité :**
- Ne pas déverser les restes de la peinture dans les canalisations
 - Ne pas laisser le produit à la portée des enfants
 - se reporter à la fiche de donnée de sécurité (FDS) conforme à la Législation en vigueur





LAQUE M689 2K

BASE TRANSPARENTE SEMI MATE

- Définition :**
- Laque bi-composante à base de résine spécial transparente et teintable en couleurs pastel, 15° de brillance
- Destination :**
- Portes, fenêtres, huisseries, cuisines, menuiserie.
- Propriétés :**
- Excellente durerté, excellente resistance, chimico-physique
- Matériel d'application :**
- Pistolet à godet, buse 2mm, pression : 3 à 4 bars



Caractéristiques générales :

Base	Résine spéciale
Aspect	15° de brillance
Densité	1.03kg/l (±0.03)
Teinte	transparente et teintable en couleurs pastel
Temps de séchage	séchage initial : 30 Minutes revêtement : 4 heures séchage final : 24 heures * la température, l'humidité, le mouvement de l'air, l'épaisseur du film et le nombre de couches affectent tous votre temps de séchage
Dilution	catalyser a 15% avec le catalyseur M43
Conditionnement	2.5 KG
Extrait sec	32% VOL
viscosité	30±10
Rendement	06 à 07 M²/L
Nettoyage du matériel	Avant séchage : à l'eau Après séchage : utiliser des solvants



LAQUE M689 2K

BASE TRANSPARENTE SEMI MAT

- Stockage :** **stockage avant ouverture :** 12 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures > 35 °C
stockage après ouverture : bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit
- Précaution d'emploi :** La température doit être comprise entre 8 °C et 30 °C et un taux d'humidité relative de 85%, faire toujours un essai préalable pour Vérifier la compatibilité entre le produit et la surface
- Travaux préparatoires :** Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés, de façon à obtenir un support sain, sec et propre à l'application.

Système d'application :

PRODUIT	nombre de couches	Surface neuve	ancienne Surface
CATALYSEUR M43	1		
LAQUE M689	2	✓	✓

Note: - nettoyer et enlever la poussière avant l'application



- Hygiène et sécurité :**
- Ne pas déverser les restes de la peinture dans les canalisations
 - Ne pas laisser le produit à la portée des enfants
 - se reporter à la fiche de donnée de sécurité (FDS) conforme à la Législation en vigueur





LAQUE M765

BASE BLANCHE SEMI MAT

- Définition :

Laque mono ou bi-composante de couleur blanche, pouvant être teintée en couleurs pastel, aspect semi-mat
- Destination :

Portes, fenêtres, huisseries, cuisines, menuiserie.
- Propriétés :

Excellente durerté, excellente resistance, physico -chimique
- Matériel d'application :

Pistolet à godet, buse 2.2 mm, pression : 3 à 4 bars 

Caractéristiques générales :

Base	blanche
Aspect	Semi mat
Densité	1.15kg/l (±0.03)
Teinte	couleur blanche et teintable en couleurs pastel
Temps de séchage	séchage initial : 30 Minutes revêtement : 4 heures séchage final : 24 heures * la température, l'humidité, le mouvement de l'air, l'épaisseur du film et le nombre de couches affectent tous votre temps de séchage
Dilution	catalyser a 4% avec le catalyseur M43, peut être dilué avec 4% d'eau
Conditionnement	2.5 KG
Extrait sec	37% VOL
viscosité	6000±500
Rendement	07 à 10 M²/L
Nettoyage du matériel	Avant séchage : à l'eau Après séchage : utiliser des solvants



LAQUE M765

BASE BLANCHE SEMI MAT

- Stockage :** **stockage avant ouverture :** 12 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures > 35 °C
stockage après ouverture : bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit
- Précaution d'emploi :** La température doit être comprise entre 8 °C et 30 °C et un taux d'humidité relative de 85%, faire toujours un essai préalable pour Vérifier la compatibilité entre le produit et la surface
- Travaux préparatoires :** Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés, de façon à obtenir un support sain, sec et propre à l'application.

Système d'application :

PRODUIT	nombre de couches	Surface neuve	ancienne Surface
CATALYSEUR M43			
LAQUE M765 BASE BLANCHE			

Note: - nettoyer et enlever la poussière avant l'application



- Hygiène et sécurité :**
- Ne pas déverser les restes de la peinture dans les canalisations
 - Ne pas laisser le produit à la portée des enfants
 - se reporter à la fiche de donnée de sécurité (FDS) conforme à la Législation en vigueur





VERNIS M855

BASE TRANSPARENTE ASPECT SATINÉ

- Définition :**
- Vernis transparent à base de résine acrylique, monocomposant, utilisé pour application verticale, s'applique en une seule couche
- Destination :**
- Portes, fenêtres, huisseries, cuisines, menuiserie.
- Propriétés :**
- Excellente durerté, excellente resistance, chimico-physique
- Matériels d'application :**
- Pistolet à godet, buse 2.2 mm, pression : 3 à 4 bars
-

Caractéristiques générales :

Base	résine acrylique
Aspect	Incolore
Densité	1.03 kg/l (+0.03)
Teinte	Transparente
Temps de séchage	séchage initial : 30 Minutes revêtement : 4 heures séchage final : 24 heures * la température, l'humidité, la ventilation, l'épaisseur du film et le nombre de couches influencent le temps de séchage
Dilution	Prêt à l'emploi, peut être dilué avec de l'eau si nécessaire
Conditionnement	2.5 KG
Extrait sec	28% VOL
viscosité	50±10
Rendement	07 à 10 M²/L
Nettoyage du matériel	Avant séchage : à l'eau Après séchage : utiliser des solvants



VERNIS M855

BASE TRANSPARENTE ASPECT SATINÉ

- Stockage :** **stockage avant ouverture :** 12 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures > 35 °C
stockage après ouverture : bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit
- Précaution d'emploi :** La température doit être comprise entre 8 °C et 30 °C et un taux d'humidité relative de 85%, faire toujours un essai préalable pour Vérifier la compatibilité entre le produit et la surface
- Travaux préparatoires :** Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés, de façon à obtenir un support sain, sec et propre à l'application.

Système d'application :

PRODUIT	nombre de couches	Surface neuve	ancienne Surface
CATALYSEUR M43	1		
VERNIS M855	2	✓	✓

Note: - nettoyer et enlever la poussière avant l'application



- Hygiène et sécurité :**
- Ne pas déverser les restes de la peinture dans les canalisations
 - Ne pas laisser le produit à la portée des enfants
 - se reporter à la fiche de donnée de sécurité (FDS) conforme à la Législation en vigueur



